Cable de acero 1x7 | Alma de acero (A/A)



1X7 A/A
1x7

Esta construcción es utilizada para soportar cargas en el tendido de líneas eléctricas y otras aplicaciones similares como cable tensor rígido. De acuerdo con las exigencias de protección requeridas, puede ser suministrado en varios grados de galvanización.

Cable de acero Cablemax® 1x7 | Alma de acero				
Grado de fuerza: 1570 N/mm2				
Código	Diámetro (mm)	Diámetro (pul)	Peso Aprox. (kg/100m)	Resistencia Mínima de Rotura (kN)	Resistencia Mínima de Rotura (Ton)
05010001	3	1/8	4.7	7.63	0.78
05010002	4.8	3/16	12.03	19.5	1.99
*	6	1/4	18.79	30.5	3.11
*	9	3/8	42.29	68.6	7.00
*	10.5	7/16	57.55	93.4	9.53

* Disponible bajo pedido

Tabla de peso y resistencia**

		Peso aproximado (kg/100m)												Resistencia mínima de rotura (Ton)											
Construcción →		1×7	6×7	6×19			6×26		6×36		7x19	8x19	18x7	1×7	6×7	6×19			6×26		6×36		7x19	8x19	18x7
Diámetro ↓		A/A	A/A	A/A		A/F	A/A	A/F	A/A	A/F	A/A	A/F	A/F A.G.	A/A	A/A	A/A		A/F	A/A	A/F	A/A	A/F	A/A	A/F	A/F A.G.
(mm)	(pul)	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	PVC	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	Inox	Bri	Bri	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	PVC	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	Bri Gal	Inox	Bri	Bri
1.5	1/16																						0.1		
3	1/8	4.7	3.5		5.8						3			0.8	0.5		0.5						0.6		
4.8	3/16			9.5	12						10					1.6	1.3						1.5		
6	1/4			15		14					14		14			2.3		2.1					2.2		2.2
8	5/16			27		24					24		23			4.2		3.8					4.1		4.0
9	3/8			32		29										5.2		4.8							
10	3/8								42		38	36	39								6.8		5.9	5.6	6.2
11	7/16											42												6.7	
12	1/2										55		61										8.7		9.0
13	1/2			69		61	72	61	72	61		58				10.8		10	11.6	9.9	11.5	9.9		9.4	
14	9/16												84												12.2
16	5/8			104		92	107	95	107	95	97	88	110			17.3		16	17.3	16.1	17.3	16.1	14.9	14.3	16.0
20	3/4			162			167	148	167	148			172			27.1			27.1	25.2	27.1	25.2			25.0
22	7/8			196			202	180	202	180						32.8			32.8	30.5	32.8	30.5			
26	1			274			283	251	283	251						45.9			45.9	42.5	45.9	42.5			
29	1 1/8			352												43.6			61.1						
32	1 1/4			421												69.5									

A/A= Alma de acero | A/F = Alma de fibra | A.G.=Antigiratorio
Bri = Brillante o Negro | Gal = Galvanizado
Inox = Inoxidable | PVC = Plastificado o revestido
Grado de fuerza N/mm2= 1570 1670 1770 1870

**Valores referenciales. Información exacta en el *Certificado de Calidad*



6x26 A/F Alma de Fibra — 6x26 A/A Alma de Acero



Mayor resistencia a la abrasión — Mayor flexibilidad

Nota de descargo: La presente información técnica constituye una referencia general correspondiente a ítems del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen un certificado de calidad individual del lote de producción con la información específica de dicho producto. Cuando haga sus cálculos finales, por favor refiérase al certificado de calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escríbanos a info@induferro.com.